

TECHNICKÝ LIST

SPÁROVACÍ HMOTA WS 25Kg

Popis:

Jednosložková směs na bázi cementu, křemičitého plniva a modifikujících přísad, které zaručují výbornou zpracovatelnost při zaplňování spár, zvýšenou vodotěsnost, kompenzaci objemových změn, barevný tón, přídržnost a odolnost vůči klimatickým vlivům. Zrnitost plniva do 1 mm.

Vyrábí se v barevných provedeních: šedá a béžová (vloďte Vámi vybranou barvu do košíku)

Použití:

WS spárovací hmota je určena zejména pro spárování pohledového kamenného zdiva z různého druhu kamene, zdiva či obkladových prvků z umělého kamene, cihelných obkladových pásků, betonových obkladů, kamenných dlažeb apod. A to i v náročných provozních podmínkách (venkovní klimaticky náročné prostředí, pojížděné plochy). Lze použít pro šířku spár do 25 mm.

Míchání a aplikace:

Práškovou složku tmelu smíchejte s vodou v takovém poměru (cca 0,17-0,20 l vody na 1 kg směsi, tj. 4,2 – 5,0 l vody na pytel hmotnosti 25 Kg - dle způsobu zpracování), aby vznikla vláčná, dobře roztíratelná pasta. Hmotu důkladně promíchejte (min. 2 minuty) nechte ji 5 minut zrát a opět promíchejte. K míchání je nejvhodnější míchadlo upevněné ve vrtačce. Takto připravený tmel dejte do [spárovacího pytle](#) a vytlačováním vyplňte spáry. Spáry musí být vyčištěné a bez prachu. Po částečném zatuhnutí tmelu ve spárách opatrně čistíme povrch obkladu či dlažby ostrým nástrojem (hrana spárovníku, rýžovým košťátkem ap.). Spárované plochy lze intenzivně namáčet (např. deštěm u venkovních dlažeb) již po 24 hodinách (při teplotě nad 15°C). Zpracovávejte při teplotách nad +5 °C a pod +35°C. Případné dilatační spáry však vyplňte trvale pružným tmelem.

Spotřeba:

Dle typu kamene. U výrobků WILD STONE přibližně 8 Kg/m².

Omezení:

Zpracovávejte při teplotách nad +5 °C a pod +35°C. Případné dilatační spáry vyplňte trvale pružným tmelem.

SKLADUJTE NA SUCHÉM MÍSTĚ.

Pro další informace nás bez obav kontaktujte.



Petr Kříž

Svinařov 263, pošta Smečno, 273 05

Mob.: 603 218 196

E-mail.: inzak@seznam.cz

Http.: www.inzak.cz